

ИНСТРУКЦИЯ

по применению огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ» при заделке конструкционных и деформационных швов

Применение герметика «ОГНЕЗА-ГТ» производится при температуре от +5 °С до +60 °С, при относительной влажности до 90%.

Нанесение герметика производится при помощи пистолета для герметиков либо шпателем;

Герметик наносится на предварительно подготовленное пространство и поверхности шва. Поверхности должны быть прочными, очищенными от пыли, грязи, масла и т.п.

ВНИМАНИЕ: Параметры шва (глубина шва не менее 100 мм, ширина шва не более 200 мм)

Пространство шва заполнить минераловатным материалом в сжатом состоянии плотностью не менее 60 кг/м³ таким образом, чтобы осталось место для герметика.

Нанести поверх минераловатного материала герметик с толщиной мокрого слоя не менее 3,0 мм (2,0 мм сухого слоя);

Формирование шва и удаление избытка герметика производится смоченным в воде шпателем до засыхания герметика;

По истечении времени пленкообразования герметика (2 часа), нанести шпателем финишный слой герметика на заделку и шириной не менее 50 мм по периметру заделки на конструкцию. Общая толщина мокрого слоя должна составлять не менее 4,5 мм (3,0 мм сухого слоя) в зоне заделки, и 1,5 мм (1,0 мм сухого слоя) на конструкциях;

Пленкообразование при 20°С происходит не более чем через 2 часа.

Высыхание при 20°С – 3 мм в день.

Окончательное формирование покрытия происходит не более чем через 6 дней после нанесения герметика.

После окончания работ укрепляют маркировочную табличку (пример)

Пример:

Заделка с применением огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ» Сертификат № _____.	
Предел огнестойкости	EI 180
ООО «Огнеза», 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.8, корп. 4, тел./факс (499) 709-71-69, e-mail: info@ogneza.com	
Производитель работ: _____	
(Наименование организации, адрес и телефон)	
Дата монтажа:	_ / _ / _

**Общество с ограниченной ответственностью
«ОГНЕЗА»**

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 4
ИНН 7734657410 КПП 773401001 ОКПО 92450604 ОГРН 1117746409208
+7 (499) 709-71-69, info@ogneza.com, www.ogneza.com

